

SEG Universalprimer-Spray

TECHNISCHES MERKBLATT

VERWENDUNGSZWECK

SEG Universalprimer-Spray ist ein vielseitig einsetzbarer Universalprimer für innen und aussen. Er dient als Grundierung, Füller und Rostschutzgrundierung in einem und bietet dank hervorragender Haftung und Korrosionsschutz beste Voraussetzungen für den nachfolgenden Farbaufbau.



PRODUKTDATEN

Artikel-Nr.	6700
Gebinde	0.4 l Spraydose
Farbton	weiss
Verpackungseinheit	6 Stk. / Karton

ANWENDUNGSBEREICH



Universalprimer für innen und aussen.
Anwendbar als Grundierung, Füller und Rostschutzgrundierung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Guter Verlauf und schnelle Trocknung

Staubtrocken bereits nach ca. 10 Minuten, nass-in-nass verarbeitbar.



Hervorragende Haftung

Zuverlässige Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen – universell einsetzbar.



Korrosionsschutz und Füller in einem

Hohe Deckkraft und Ergiebigkeit. Mit allen handelsüblichen lösemittel- und wasserbasierten 1K- und 2K-Decklacken überlackierbar.



Variabler Sprühkopf

Professionelle Verarbeitung dank variabel einstellbarem Sprühkopf.

UNTERGRUND



Eisen, Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium.

GFK, ausgehärtete Altlackierung, Polyester-Untergründe.

Bei Kunststoffen oder Altlackierungen zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.

VERARBEITUNG



Vorbehandlung

Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.



Sprühauflauf

Dose vor Gebrauch 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen (z. B. auf Karton) empfohlen. 2–3 Schichten mit ca. 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang auftragen und zwischen den Spritzgängen ablüften lassen.

TROCKNUNGSZEITEN BEI 20 °C



Staubtrocken nach ca. **10 min**

Griffest nach ca. **15 min**

Überlackierbar nach ca. **15 min**

Schleifbar nach ca. **20 min**

Werte gelten für 20 °C; abweichende Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.



Weiterverarbeitung

Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst überlackierbar.


Bei Bedarf nach ca. 20 Minuten nass oder trocken schleifbar.

Nass-in-Nass verarbeitbar nach ca. 15 Minuten.



Arbeitsende

Nach Beenden des Lackiervorgangs Spraydose umdrehen und Ventil leersprühen – dies verhindert das Eintrocknen der Farbe im Düsenkopf.



Ergiebigkeit

400 ml reichen für ca. 2,0 m² – abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Ab +15 °C und bis 80 % relativer Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

Angaben zu Gefahren, Schutzmassnahmen und Entsorgung sind dem separaten Sicherheitsdatenblatt von SEG Universalprimer-Spray zu entnehmen. Warnhinweise auf der Gebindeverpackung sind zu beachten.

Dieses Technische Merkblatt dient der Information und ersetzt keine produktspezifische Beratung. Die Angaben beruhen auf dem aktuellen Kenntnisstand von S.E.G. AG und langjähriger Erfahrung, entbinden die Anwenderin oder den Anwender jedoch nicht davon, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen eigenverantwortlich und fachgerecht zu prüfen. Wir behalten uns vor, den Inhalt dieses Merkblatts jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen.