

SEG Heizkörper-Spray

TECHNISCHES MERKBLATT

VERWENDUNGSZWECK

SEG Heizkörper-Spray ist ein hochwertiger Speziallack zur Lackierung von Heizkörpern, Handtuchwärmern, Warmwasserleitungen und Thermogeräten. Das Produkt ist staubtrocken in nur 15 Minuten, überzeugt durch enorme Haftung und hohe Deckkraft und vergilbt auch bei Wärmeeinwirkung nicht.



PRODUKTDATEN

Artikel-Nr. 6500	Weiss
Artikel-Nr. 6501	NCS S 0500-N
Artikel-Nr. 6502	RAL 9010
Artikel-Nr. 6503	RAL 9016
Gebinde	0.4 l Spraydose
Verpackungseinheit	6 Stk. / Karton

ANWENDUNGSBEREICH



Für die farbliche Verschönerung und Lackierung von Heizkörpern, Handtuchwärmern, Warmwasserleitungen, Thermogeräten und weiteren Wärmespendern.

Für innen und aussen geeignet. Durch die Sprühapplikation besonders praktisch bei Rippenheizkörpern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Staubtrocken in 15 Minuten

Kurze Standzeiten dank rascher Antrocknung.



Enorme Haftung

Widerstandsfähiger Heizkörperlack mit Langzeitschutz und sehr guter Haftung auf metallischen Untergründen wie Heizkörpern und Warmwasserleitungen.



Hohe Deckkraft / Hohe Ergiebigkeit

Deckt zuverlässig in wenigen Arbeitsgängen, ergiebig im Verbrauch.



Kein Vergilben

Hohe Vergilbungsbeständigkeit und wärmebeständig bis 100 °C – auch bei Wärmeeinwirkung durch den Heizkörperbetrieb farbstabil.

UNTERGRUND



Heizkörper aller Art, Handtuchwärmer, Warmwasserleitungen und Thermogeräte.

Nicht auf frische kunstharzlackierte Flächen sprühen – der Lack kann dadurch hochgezogen werden.

Kein vorheriges Grundieren erforderlich.

Nur an kalten Gegenständen lackieren. Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.

VERARBEITUNG



Vorbehandlung

Untergrund reinigen, entfetten und von losen bzw. nicht tragfähigen Altanstrichen befreien.



Sprühauflauftrag

Dose vor Gebrauch und zwischendurch ca. 2 Minuten kräftig schütteln.

Probessprühen empfohlen – Spritzabstand ca. 25 cm.

Mehrere dünne Kreuzgänge auftragen und zwischen den Sprühgängen kurz ablüften lassen.

TROCKNUNGSZEITEN BEI 20 °C



Staubtrocken nach ca.

15 min

Griffest nach ca.

60 min

Durchgetrocknet nach ca.

12 Std.

Werte gelten für 20 °C; abweichende Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.



Weiterverarbeitung

Jederzeit selbst überlackierbar.



Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Ventil leersprühen – dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.



Ergiebigkeit

Eine Dose (400 ml) deckt ca. 2 m² ab.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Ab +15 °C und bis 80 % relativer Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen. Heizkörper vor der Applikation ausschalten und abkühlen lassen.

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

Angaben zu Gefahren, Schutzmassnahmen und Entsorgung sind dem separaten Sicherheitsdatenblatt von SEG Heizkörper-Spray zu entnehmen. Warnhinweise auf der Gebindeverpackung sind zu beachten.

Dieses Technische Merkblatt dient der Information und ersetzt keine produktspezifische Beratung. Die Angaben beruhen auf dem aktuellen Kenntnisstand von S.E.G. AG und langjähriger Erfahrung, entbinden die Anwenderin oder den Anwender jedoch nicht davon, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen eigenverantwortlich und fachgerecht zu prüfen. Wir behalten uns vor, den Inhalt dieses Merkblatts jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen.