



### ASTORpvc 15211

Einseitig klebender, anschmiegsamer gemischtzelliger PVC Schaum, selbstverlöschend mit sehr guter Alterungsbeständigkeit, als vielseitiges Dichtungsmaterial einsetzbar.

### Produkteigenschaften & Anwendungen

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Dauerhafte & alterungsbeständige Dichtungen
- Weich mit guter Anpassungsfähigkeit zum Höhenunterschied Ausgleich
- Selbstverlöschend, geeignet für Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen
- Ideal für Isolierverglasung
- Lieferbare Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm
- Lieferbar in Grau (15211-14) oder in Schwarz (15211-19)
- Indikative Lagerzeit: mind. 6 Monate bei 20°C, 50% r.F.
- Lieferbar auch doppelseitig klebend oder nicht klebend

### Technische Daten Schaumstoff

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Schaumstoff                           | gemischtzelliger PVC-Schaum     |
| Raumgewicht                           | ca. 130 – 170 kg/m <sup>3</sup> |
| Temperaturbeständigkeit               | -30°C bis 60°C                  |
| Stauchhärte DIN 53577                 | 5 – 13 kPa                      |
| Druckverformungsrest (72h, 23°C, 50%) | < 15%                           |
| Brandverhalten FMVSS302               | < 100 mm/min (ab 5 mm Dicke)    |
| Wärmeleitzahl $\lambda$               | 0.045 kcal/m/h/°C               |
| Beständigkeit Chlorierte Lösemittel   | nicht beständig                 |
| Salzwasser                            | beständig                       |
| Benzin                                | nicht beständig                 |
| Heizöl                                | beständig                       |
| Natronlauge                           | bedingt beständig               |
| Salzsäure 10%                         | beständig                       |
| Schwefelsäure                         | beständig                       |

### Technische Daten Klebstoff

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Klebstoff               | Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +100°C                   |
| Abdeckung               | silikonisierte LDPE Folie          |
| Alterungsbeständigkeit  | Sehr gut                           |

*Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.*