

Permafix 124



Imprägniertes Kreppband

Für jede Art von Streich- und Lackierarbeiten, für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe (abdecken, bündeln, halten). Dünnes Papier, keine hohen Farbkanten. Der spezielle Kleber sichert ein müheloses, restloses Entfernen innert 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

 Einsatzdauer	 wasser- und lösemittelbeständig
 Klebkraft	

Produktbeschreibung

Abdeckband aus imprägniertem Halbkrepp-Papier.

Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 80°C
- gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit
- keine hohen Farbkanten dank dünnem Trägermaterial

Technische Daten

Träger	Halbkrepp-Papier
Kleber	Lösemittelbasierter Naturkautschuk
Banddicke	120 µm
Klebkraft auf Stahl	2.2 N/cm
Bruchdehnung	7%
Reissfestigkeit	38 N/cm
Temperaturbeständigkeit	+80°C 1 h
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 50 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	6630	6631	6632	6633	6634	6636
Breiten	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
Rollen/Karton	48	36	36	32	24	24
Artikelnummer	6638	6639				
Breiten	75 mm	100 mm				
Rollen/Karton	16	12				

Farbe

beige (gelblich)

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.